

РЕФЕРАТЫ

УДК 621.315.592

Разработка технологического варианта автоматизированной системы молекулярно-лучевой эпитаксии. Бударных В. И., Логвинский Л. М., Нестерихин Ю. Е., Остаповский Л. М., Рябченко В. Э., Цукерман В. Г. Автометрия, 1980, № 6.

Описывается автоматизированная технологическая установка для роста эпитаксиальных пленок соединений Al_xV_y из молекулярных пучков. Установка снабжена семьью источниками молекулярных пучков, манипулятором образцов, ионной пушкой и квадрупольным масс-спектрометром. Система автоматизации выполнена в стандарте КАМАК.

Приведены результаты по выращиванию эпитаксиальных пленок соединений Al_xV_y на подложках из арсенида и фосфида галлия. Ил. 8, библиогр. 9.

УДК 624.315.592

Твердые растворы InGaAsP , изопериодические с InP . Берт Н. А., Гореленок А. Т., Дзигасов А. Г., Конников С. Г., Попова Т. Б., Тарасов И. С., Тиболов В. К. Автометрия, 1980, № 6.

Приводятся результаты исследования растворимости фосфора в расплавах $\text{In}-\text{Ga}-\text{As}$ при 660°C в пределах 0—0,85 ат. % при различных соотношениях $\text{In} : \text{Ga} : \text{As}$, необходимых для формирования жидкой фазы $\text{In}-\text{Ga}-\text{As}-\text{P}$ при получении эпитаксиальных слоев твердых растворов InGaAsP , изопериодических с InP для (111) B ориентации.

Установлена зависимость состава твердой фазы InGaAsP , ширины запрещенной зоны от состава жидкой фазы во всем интервале изопериодических твердых растворов для (111) B и (100) ориентаций при температуре начала эпитаксиального наращивания 650°C . Установлены коэффициенты распределения Ga, As и P во всем интервале изопериодических твердых растворов InGaAsP для (111) B и (100) ориентаций.

Приведены результаты исследования морфологии поверхности слоев и границы раздела слой—подложка в зависимости от кристаллографических и технологических факторов. Табл. 1, ил. 8, библиогр. 31.

УДК 532.78 : 539.238

Процессы массопереноса при получении эпитаксиальных структур соединений Al_xV_y из жидкой фазы. Жовнир Г. И., Марончук И. Е. Автометрия, 1980, № 6.

Получено общее решение задач диффузионной кинетики применительно к жидкостной эпитаксии соединений Al_xV_y из раствора-расплава. Проанализировано влияние различных технологических факторов на кинетику эпитаксиального роста. Изучены условия, при которых происходит потеря гидродинамической и морфологической устойчивости. Табл. 2, ил. 6, библиогр. 12.

УДК 548.4-143 : 548.25

Микровключения растворителя в эпитаксиальных структурах, выращенных из жидкой фазы. Василенко Н. Д., Дьяченко А. М., Марончук И. Е., Марончук Э. Е. Автометрия, 1980, № 6.

Дан обзор работ по исследованию микровключений в эпитаксиальных слоях GaAs. Исследованы температурные зависимости механических свойств слоев GaAs, выращенных из жидкой фазы, из которых получены сведения о наличии микровключений растворителя в таких слоях. Обсуждены причины образования микровключений. Определено поведение микровключений в процессе получения эпитаксиальных структур. Ил. 3, библиогр. 19.

УДК 621.315.592 : 543.422.8

Рентгеноструктурные исследования гетероэпитаксиальных слоев с помощью электронного зонда Борис Николаевич Григорьев
сих решеток, деформаций и напряжений в полупроводниковых гетероструктурах на основе соединений Al_xV_y и их твердых растворов.

Описываются конструкция приставки для рентгеноdifракционных исследований гетероструктур при повышенных температурах (20—500°C) и методика их проведения.

В качестве примера приводятся результаты исследований гетероструктур GaAs — Ga_{~0,5}In_{~0,5}P. Табл. 1, ил. 8, библиогр. 10.

УДК 543.063

Применение метода Монте-Карло при решении задач рентгено-спектрального микроанализа тонких гетероэпитаксиальных слоев и структур на их основе. Гунько Н. А., Конников С. Г., Попова Т. Б., Тропп Э. А. Автометрия, 1980, № 6.

Рассмотрено применение метода Монте-Карло к анализу тонких эпитаксиальных слоев и многослойных гетероструктур. Схема расчета основана на применении сочетания теорий однократного и многократного рассеяния электронов в мишени. Представлены значения локальности для бинарных соединений Al_xV_y и их твердых растворов. Обсуждается выбор оптимальных режимов работы микроанализатора при исследовании тонких эпитаксиальных слоев гетероструктур. Рассматривается методика одновременного определения состава и толщины эпитаксиальных слоев гетероструктур на основе квазибинарных тройных и четверных систем полупроводниковых твердых растворов Al_xV_y. Приводится методика определения состава тонких слоев многослойных гетероструктур со скола. Табл. 4, ил. 4, библиогр. 9.

УДК 621.382.2

Методы контроля эпитаксиальных слоев полупроводников переменного состава. Коваленко В. Ф. Автометрия, 1980, № 6.

Дан обзор методов определения основных параметров варизонных полупроводников. Особое внимание уделено люминесцентным методам, являющимся более простыми по сравнению с другими.

Рассмотрены области применимости методов, их преимущества и недостатки.

Приведены результаты исследования люминесцентными методами зависимостей диффузионно-дрейфовой и диффузионной длины и отношение скорости поверхностной рекомбинации к коэффициенту диффузии неосновных носителей (S_0/D) (l_+ , L) от величины внутреннего квазиэлектрического поля $E = \frac{1}{e} \frac{\partial E_g}{\partial z}$ в эпитаксиальных слоях $n = Al_xGa_{1-x}As$. Наблюданное экспериментальное уменьшение l_+ , L и увеличение S_0/D с ростом E объясняется наличием в варизонных слоях внутренних механических напряжений и дефектов, концентрация которых возрастает с увеличением E . Ил. 12, библиогр. 26.

УДК 621.396.6 : 621.391.63 : 621.382

Методические особенности исследования диаграммы состояния Ga—In—P. Абрамов А. В., Ахмедов Д., Исмаилов И., Мишурин В. А., Третьяков Д. Н. Автометрия, 1980, № 6.

Описаны некоторые методические приемы, позволяющие повысить точность при исследовании диаграмм состояния, учесть влияние на состав жидкой фазы процессов установления квазиравновесия и улета летучего компонента, оценить состав твердых растворов, кристаллизующихся в объеме жидкой фазы в отсутствие подложки. Ил. 3, библиогр. 8.

УДК 621.383.032

Фотоэмиссионные свойства пленок p-GaAs:Cs, O, полученных методом молекулярной эпитаксии. Буздарных В. И., Краснов В. Ф., Рябченко В. Э. Автометрия, 1980, № 6.

Проведено исследование фотоэмиссионных характеристик эпитаксиальных пленок арсенида галлия *p*-типа, выращенных методом молекулярной эпитаксии (МЭ) на подложках фосфida галлия. Показано, что параметры пленок GaAs, выращенных на GaP методом МЭ, не хуже пленок, полученных другими способами, но с буферными слоями. Получена квантовая эффективность $Y \sim 0,03$ на длине волны 0,85 мкм при толщине пленки $\sim 0,8$ мкм и диффузионной длине $\sim 0,2$ мкм. Ил. 3, библиогр. 8.

УДК 621.382.2

Преобразователи солнечной энергии на основе GaAs, отожженного в растворе Al. Ахтырский В. В., Базык А. И., Сушко Б. И., Тузовский А. М., Шепель Л. Г. Автометрия, 1980, № 6.

Исследован отжиг GaAs в расплаве Ga—Al—As для изготовления на основе плавных гетероструктур фотоэлектрических преобразователей с последующими пассивацией и отжигом в атмосфере водорода.

Приведены результаты фотоэлектрических и фотолюминесцентных измерений полученных структур. Показано, что выбранный метод изготовления ФЭП на основе AlAs—GaAs способствует образованию поверхности с минимальной плотностью поверхностных состояний и созданию тянувших встроенных полей в области генерации неравновесных носителей. Ил. 5, библиогр. 16.

УДК 621.382.3

Фотоэффект в плавных изотипных и анизотипных AlGaAs-гетероструктурах при высоких уровнях освещенности. Андреев В. М., Задирянов Ю. М., Корольков В. И., Табаров Т. С., Юферев В. С. Автометрия, 1980, № 6.

Приведены результаты исследования влияния уровня освещенности и температуры, толщины и уровня легирования области переменного состава на величину объемной фото-ЭДС в изотипных и анизотипных плавных гетероструктурах в системе AlGaAs.

Исследованные структуры получены методом жидкостной эпитаксии и содержат слой $p^+ = Al_xGa_{1-x}As$ ($x = 0,8 - 0,95$), слой переменного состава $p-Al_xGa_{1-x}As$ с плавным изменением E_g от 1,9—2,0 до 1,4 эВ (GaAs), на котором для получения изотипных структур выращивался слой *p*-GaAs, а для анизотипных структур — *n*-GaAs. Концентрация легирующей примеси в области переменного состава варьировалась от 10^{15} до 10^{17} см $^{-3}$. Экспериментальные результаты сопоставляются с приведенными в работе теоретическими расчетами. Ил. 7, библиогр. 6.

УДК 621.315.595

Высокоэффективные гетерофотодиоды InGaAsP—InP в спектральном диапазоне 1,0—1,6 мкм. Гореленок А. Т., Жингарев М. З., Мамутин В. В., Тибильов В. К., Усиков А. С. Автометрия, 1980, № 6.

Исследованы фотоэлектрические свойства одиночных и двойных гетероструктур InGaAsP—InP в спектральном диапазоне 1,0—1,6 мкм. Фотодиоды мезаконструкции с диаметром мезы 230 мкм имели обратный темновой ток $2 \cdot 10^{-7}$ А при смещении — 5 В. Коэффициент лавинного умножения 4, быстродействие при освещении лазером с $\lambda = 1,3$ мкм не хуже 10 нс. Максимальная величина внешней квантовой эффективности фотодиодов $Q = 0,57$ для $\lambda = 1,3$ мкм и $Q = 0,47$ для $\lambda = 1,6$ мкм без антиотражающих покрытий. Максимальная величина токовой чувствительности 0,59 А/Вт для $\lambda = 1,3$ мкм. Ил. 2, библиогр. 10.

УДК 539.27 : 539.213

Структурно-морфологические превращения в пленках сульфида мышьяка, индуцированные освещением и термообработкой. Дулецов Е. В., Иващенко В. А., Цукерман В. Г., Чернышева Н. Ю. Автометрия, 1980, № 6.

Методами просвечивающей электронной микроскопии изучены морфология и структура пленок сульфида мышьяка и их изменение под действием освещения и термообработки. В пленках обнаружены аморфные образования, представляющие собой области с повышенным содержанием мышьяка. Исчезновение этих образований при освещении и прогреве связывается с необратимым процессом записи оптической информации на свежеподготовленных пленках.

Обработкой в структурно-чувствительном травителе в исследованных пленках выявлены ликвационные неоднородности. Установлено, что освещение активирует разделение фаз, и делается вывод, что прогрев и освещение приводят к различной степени фазовой сепарации материала пленок. Нелинейная зависимость показателя преломления от состава стекла в системе As—S позволяет обосновать ликвационную модель индуцированных изменений оптических свойств сульфида мышьяка. Ил. 4, библиогр. 30.

УДК 537.635

О природе фотоиндуцированных парамагнитных центров в системе As—S. Машковцев Р. И., Цукерман В. Г. Автометрия, 1980, № 6.

Методом ЭПР исследован стеклообразный материал As—S. При облучении светом или гамма-лучами в образцах при температуре 77 К индуцировался сигнал ЭПР, интенсивность которого возрастала с увеличением содержания серы. Установлено, что парамагнитное состояние центра представляет собой дырку, захваченную на несвязывающую p -орбиталь атома S в конце полимерной цепи серы. Чувствительный к воздействию света активный центр используется для объяснения особенностей записи оптической информации в исследуемой системе. Ил. 1, библиогр. 13.

УДК 539.213

К вопросу о механизме селективного растворения пленок сульфида мышьяка. Климин А. Н., Короткевич М. Н., Шмарина О. В. Автометрия, 1980, № 6.

Приводятся результаты исследования кинетики растворения и химического анализа продуктов реакции при растворении As_2S_3 в водных растворах диэтиламина различной концентрации. На основе имеющихся в литературе представлений о природе фотоструктурных превращений в пленках ХСП делается предположение о чувствительности селективного растворения к концентрации дефектов и степени полимеризации пленок. Показано, что полученные результаты служат в пользу такого представления о механизме селективного растворения пленок As_2S_3 . Ил. 1, библиогр. 7.

УДК 681.327

Реверсивный накопитель информации на основе пленок двуокиси ванадия. Бугров В. Я., Игнатьев А. С., Капаев В. В., Мокров В. Г., Петрова А. Г. Автометрия, 1980, № 6.

Предложен накопитель информации для голограмических ЗУ (ГЗУ) на основе пленок VO_2 с выборочным стиранием. Дан расчет температурного поля структуры накопителя и определены оптимальные размеры ячеек памяти и расстояние между ними. Приведены временные и голограмические характеристики. Изучены процессы записи, считывания, долговременного хранения и выборочного стирания информации в лабораторном макете ГЗУ. Ил. 5, библиогр. 6.

УДК 539.213

О механизме обратимых фотоструктурных превращений в пленках As_2S_3 . Краснов В. Ф., Ремесник В. Г. Автометрия, 1980, № 6.

Приведены экспериментальные зависимости величины фотоиндуцированных изменений оптических параметров в халькогенидных пленках As_2S_3 от температуры и спектрального состава воздействующего излучения.

Предложено модельное описание обратимых фотоструктурных превращений в халькогенидных пленках, основанное на вероятностях переходов между основным и метастабильным структурными состояниями, в котором вероятность фотовозбуждения определяется спектральным составом света, а вероятность перехода — температурой. Определены основные параметры модели для пленок As_2S_3 . Ил. 2, библиогр. 10.

УДК 681.335 : 681.7

Многоканальное вычисление квадратичной формы некогерентными методами. Твердохлеб П. Е. Автометрия, 1980, № 6.

Предложен оптический метод многоканального вычисления квадратичной формы. Для этих целей применена некогерентная оптическая система, реализующая операцию умножения трех матриц. Система отличается высоким коэффициентом использования светового потока и повышенной точностью вычислений. Ил. 2, библиогр. 5.

УДК 535.241.13 : 681.332

Управляемый транспарант для оконтурирования изображений. Фельдбуш В. И. Автометрия, 1980, № 6.

Рассмотрен управляемый транспарант на основе монокристалла $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$ со срезом (110). Показано, что он позволяет осуществлять одномерное и двухмерное дифференцирование (оконтурирование) изображений. Приведены результаты экспериментов. Ил. 2, библиогр. 2.

УДК 621.383.032.217.2

Примесное рассеяние горячих электронов в области объемного заряда дырочных полупроводников. Бударных В. И., Краснов В. Ф. Автометрия, 1980, № 6.

Показано, что при концентрациях акцепторов, превышающих некоторое критическое значение, резко ослабевает примесное рассеяние горячих электронов в обедненном приповерхностном слое полупроводника. Эффект связан с делокализацией электронов, заполняющих акцепторные центры. Библиогр. 3.

УДК 621.391.837.2

Преобразование Адамара и увеличение масштаба сигнала. Го-
г и и Н. Д. Автометрия, 1980, № 6.

Получены формулы, связывающие спектр преобразования Адамара (за-
писанного в циклической нумерации) одномерного сигнала, масштаб которого
увеличен в m раз, со спектром исходного сигнала. Приводятся аналогичные
формулы и для двумерных сигналов, т. е. изображений. Библиогр. 4.

УДК 621.317

К задаче устранения неоднозначности фазовых измерений. Х л о-
бы с т о в В. А. Автометрия, 1980, № 6.

Предлагается метод устранения неоднозначности фазовых измерений,
позволяющий при заданной области изменения погрешности получить все
допустимые значения целой части фазы. Приведена оценка надежности пра-
вильного определения целой части фазы, рассмотрены условия однозначности
оценки определяемого параметра. Приводятся примеры. Библиогр. 3.